

Etch Primer

Primer per alluminio e leghe

YPA 110/YPA 112

Descrizione del Prodotto

Primer essenziale per il trattamento delle superfici in alluminio, acciaio galvanizzato, superfici zincate e piombo con resa notevole legata alla formulazione bicomponente; base ancorante per le successive mani di primer

Dati Tecnici

Colori:	Giallo
Finitura:	Semilucido
Pezzatura confezioni:	500ml.
Peso specifico (kg/lt):	0.9
Volumi solidi:	9%
Rapporto miscelazione:	1 : 1
Vita media del prodotto:	circa 2 anni

Applicazione ed Uso

Preparazione: Alluminio: Pulire e sgrassare con Yacht Line Super Cleaner ; superfici dell'opera viva devono essere carteggiate con una carta abrasiva compatibile , o sabbiate a bassa pressione usando ossido di alluminio.
Acciaio zincato/galvanizzato: sgrassare con yacht Line Supercleaner.
Piombo: preparare con tela smeriglio o con spazzola d'acciaio; sgrassare con Yacht Line Super Cleaner.

Applicazione: mescolare o agitare separatamente i due componenti, versare il catalizzatore nella base e mescolare bene. Applicare una sola mano. Il colore virerà da giallo acceso a giallo opaco: se questo non succede il prodotto non ha reagito e deve essere rimosso e nuovamente applicato: la causa è di solito la bassa temperatura.

Suggerimenti: Se si supera l'intervallo di ricopertura, rimuovere e applicare nuovamente. Il rapporto di miscelazione è 1 : 1 (base: catalizzatore) in volume (come da confezione)

Nota importante: Non sovrapplicare. E' importante che lo spessore del film asciutto non superi 7 microns, in quanto ciò potrebbe causare il distacco dal substrato quando ricoperto. Proteggere la superficie trattata dall'umidità e in generale dagli agenti atmosferici

Compatibilità/Superfici: Idoneo per alluminio, leghe, piombo.

Condizioni per l'uso: Non utilizzare a temperature inferiori a 15°C

Numero di mani: 1

Resa pratica: 12m²/lt (pennello)
Spessore film bagnato consigliato: 50 microns
Spessore film asciutto consigliato: 4.5 microns

Tempi di essiccazione:

Temperatura (ambiente)	Durata miscela	Fuori Polvere	Interv. di Ricopertura	
			min.	max
15°C	8ore	15 min.	1 ora	24 ore
23°C	8ore	15 min.	1 ora	24 ore
35°C	8ore	10 min.	1 ora	24 ore

Metodi di applicazione: Pennello sì rullo sì spruzzo sì (convenzionale)

Dati di applicazione – spruzzo:

Attrezzatura	Pressione	Diam. Ugello
convenzionale	3 – 4 bar	1.1 mm

Limiti della temperatura per l'applicazione (C°):

	Prodotto	Ambiente	Superficie
Minimo	15	15	15
Massimo	35	35	35

Prodotti associati: Thinner N°7, Yacht Line Supercleaner

Trasporto, Immagazzinaggio ed Informazioni sulla Sicurezza

Trasporto: Etch Primer deve essere tenuto in confezioni ben sigillate durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

Immagazzinaggio: Evitare l'esposizione all'aria ed a temperature ambientali estreme. Per accertarsi che la vita media del prodotto sia assicurata bisogna avere cura di chiudere bene il contenitore quando il prodotto non è utilizzato e sincerarsi che la temperatura ambientale rimanga sempre tra i 5°C ed i 35°C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento: Non smaltire le confezioni od il loro contenuto in corsi d'acqua; utilizzare le apposite aree di raccolta. E' meglio lasciare che la pittura essicchi prima dello smaltimento. I residui di Etch Primer non possono essere smaltiti tramite gli abituali servizi di nettezza urbana oppure senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve avvenire previa consultazione con le autorità competenti.

Informazioni Generali: Leggere la sezione dell'etichetta relativa alla Informazioni sulla Sicurezza. Tali informazioni sono disponibili anche presso il Servizio Tecnico International.

L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Scheda emessa da: International Paint Ltd. Stonegate Lane, Felling, Gateshead, Tyne Wear NE10 0JY Tel. 0191 469 6111
Etch Primer – 18/11/99