

# Interfill 200

Stucco per opera morta

YWA200

## Descrizione del Prodotto

Stucco poliestere adatto a riparazione e stuccatura di piccoli buchi , graffi, ed imperfezioni sopra la linea di galleggiamento.

Facile applicazione,

Essiccazione veloce che consente di carteggiare e ricoprire in tempi brevi.

Può essere anche utilizzato per stuccare superfici metalliche e costruzioni in legno di tipo non tradizionale

## Dati Tecnici

<b>Colori:</b>	non applicabile
<b>Finitura:</b>	non applicabile
<b>Pezzatura confezioni:</b>	323 g
<b>Peso specifico (kg/lt):</b>	1,85
<b>Volumi solidi:</b>	Non applicabile
<b>Rapporto miscelazione:</b>	Aggiungere 2% di catalizzatore
<b>Vita media del prodotto:</b>	Circa 2 anni

## Applicazione ed Uso

<b>Preparazione:</b>	La superficie deve essere pulita ed asciutta . Carteggiare con carta abrasiva a grana 60/80 per assicurare un buon legame fisico tra la superficie e Interfill 200. Per migliorare ulteriormente l'adesione, primerizzare come segue: <u>Legno:</u> UCP, Yacht Primer o Interprotect <u>Acciaio:</u> Yacht Primer o Interprotect. <u>Alluminio:</u> Etch Primer seguito da Yacht Primer o Interprotect. <u>VTR:</u> non è necessario primerizzare Carteggiare il primer o l'eventuale sottofondo che siano stati applicati da più di 3 giorni ( carta grana 280 – 320 a secco o a umido)
<b>Metodo:</b>	Rimuovere la polvere residua . Applicare con decisione allargando bene il prodotto, non livellare troppo accuratamente . Quando catalizzato carteggiare con grana 280 – 320 a umido o a secco.
<b>Suggerimenti:</b>	Miscelare una quantità di stucco pari alle dimensioni di una palla da golf con una quantità di induritore delle dimensioni di un pisello, per ottenere il corretto rapporto di miscelazione. Superfici piuttosto estese devono essere carteggiate utilizzando un stecca o una tavola di lunghezza doppia a quella dell'area da riparare, in modo da rispettare la curvatura dello scafo, mentre superfici più piccole possono essere carteggiate anche con una normale tavoletta. E' possibile aggiungere sino a 3% di induritore per accelerare la catalisi in ambienti freddi.
<b>Nota importante:</b>	Applicare unicamente su superfici sopra la linea di galleggiamento. Miscelare accuratamente con l'induritore al 2% in volume.
<b>Compatibilità, Superfici</b>	Interfill 200 non è adatto all'utilizzo su fasciami tradizionali a paro o a clinker. Non applicare in carena.
<b>Condizioni per l'uso</b>	Prima di ricoprire con prodotti epossidici senza solvente assicurarsi che sia perfettamente catalizzato.
<b>Numero di mani:</b>	In base alle esigenze specifiche.

**Resa pratica:** variabile

**Tempi di essiccazione:**

Temperatura (ambiente)	Durata miscela	Intervallo di Ricopertura		
		Min (con pittura)	Min (con epossidici)	Max
5 °C	10 min.	2 ore	24 ore	Indef.
15°C	7 min	75 min.	12 ore	Indef.
23°C	5 min.	30 min.	6 ore	Indef.
35°C	3 min	20 min.	4 ore	Indef.

**Metodi di applicazione:**

Pennello No      Rullo No      Spruzzo No      Utilizzare una spatola

**Limiti della temperatura per l'applicazione (C°):**

	Prodotto	Ambiente	Superficie
Minimo	15	5	5
Massimo	35	30	30

**Prodotti associati:** UCP, Yacht Primer, Interprotect, Diluente n° 9 per la pulizia dell'attrezzatura.

**Trasporto, Immagazzinaggio ed Informazioni sulla Sicurezza**

**Trasporto:** Interfill 200 deve essere tenuto in confezioni ben sigillate durante il trasporto e l'immagazzinaggio.

**Immagazzinaggio:** Evitare l'esposizione all'aria ed a temperature ambientali estreme. Per accertarsi che la vita media del prodotto sia assicurata bisogna avere cura di chiudere bene il contenitore quando il prodotto non è utilizzato e sincerarsi che la temperatura ambientale rimanga sempre tra i 5°C ed i 35°C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento:** Non smaltire le confezioni od il loro contenuto in corsi d'acqua; utilizzare le apposite aree di raccolta. E' meglio lasciare che lo stucco essicchi prima dello smaltimento. I residui di Interfill 200 non possono essere smaltiti tramite gli abituali servizi di nettezza urbana oppure senza autorizzazione. Lo smaltimento dei residui deve avvenire previa consultazione con le autorità competenti.

**Informazioni Generali:** Leggere la sezione dell'etichetta relativa alla Informazioni sulla Sicurezza. Tali informazioni sono disponibili anche presso il Servizio Tecnico International.

L'informazione contenuta su questa scheda tecnica non è da considerarsi esaustiva. Chiunque utilizza il prodotto senza prima richiedere per iscritto se il prodotto è adatto per l'impiego richiesto lo fa a suo rischio e non assumiamo alcuna responsabilità per la prestazione del prodotto o per qualsiasi danno o perdita derivante da tale uso, tranne il caso in cui sia provato che la morte o lesioni personali siano dovute a nostra negligenza. L'informazione contenuta in questa scheda potrebbe essere soggetta a delle modifiche periodiche alla luce della nostra esperienza e dalla nostra politica di continuo sviluppo del prodotto.

Scheda emessa da : International Paint Ltd. Stoneygate Lane, Felling, Gateshead, Tyne Wear NE 10 0JY tel. 0191 469 6111.

Interfill 200 – 17/11/99

