

Primocon

Primer convenzionale per cicli in carena

YPA984

Descrizione del Prodotto

Primer convenzionale per cicli in carena, essiccazione rapida, privo di catrame. E' indicato anche come isolante tra mani di antivegetative incompatibili, o dove la vecchia antivegetativa non è conosciuta

Dati Tecnici

Colori: Grigio
Finitura: Semilucido
Pezzatura confezioni: 750ml, 2.5lt
Peso specifico (kg/lt): 1.1
Volumi solidi: 33%
Rapporto miscelazione: prodotto monocomponente
Vita media del prodotto: circa 2 anni

Applicazione ed Uso

- Preparazione:** Lavare tutte le superfici, tranne l'acciaio, con Yacht Line Super Cleaner.
VTR: carteggiare con grana 180 – 220.
Legno: carteggiare con grana 80 – 180 , Intertox se necessario; prima mano di Primocon diluito al 10 – 15% con Diluente n° 3 (15 – 20% per legni oleosi).
Plywood: stessa preparazione del legno, ma come prima mano di primer utilizzare Crystal.
Alluminio: abrasivare con carta compatibile o sabbare a bassa pressione utilizzando ossido di alluminio. Preparare con una mano di Etch Primer
Acciaio zincato/galvanizzato : preparare con una mano di Etch Primer
Piombo: strofinare con tela smeriglio, o spazzola d'acciaio, preparare con Etch Primer.
Acciaio: sabbare a grado Sa2 ½ -3 , usare una smerigliatrice angolare su piccole superfici; prima mano di primer con Primocon diluito al 10 – 15% con Diluente n° 3
Superfici precedentemente pitturate. In buone condizioni - Pulire, sciacquare con acqua dolce e lasciare essiccare. In cattive condizioni – rimuovere le precedenti antivegetative con Interstrip.
- Applicazione:** Prima di applicare, rimuovere ogni traccia di polvere con un panno antipolvere, mescolare accuratamente il prodotto.
Secondo il substrato, devono essere applicate le seguenti mani di Primocon:
VTR : 1 – 2; legno o plywood: 3 ; alluminio, leghe , acciaio zincato/galvanizzato, piombo, acciaio: 5 ; impermeabilizzante/sigillante: 1 .-
Se necessario, stuccare con il prodotto appropriato sopra la prima mano di Primocon.
- Suggerimenti:** Se si supera l'intervallo di ricopertura, carteggiare con grana 180.
I tempi di essiccazione si riferiscono all' applicazione a pennello o rullo.
- Nota importante:** Primocon può essere applicato sotto tutte le antivegetative International, tranne VC 17m.
Non applicare su Primocon prodotti bicomponenti contenenti solvente.
- Compatibilità/Superfici:** Idoneo per tutti i substrati sopra elencati.
- Condizioni per l'uso:** Non utilizzare a temperature inferiori a 5°C
- Numero di mani:** 1 – 5 a pennello, secondo il substrato.
- Resa pratica:** 7.4 m²/lt (pennello)

