



Gel N. 1

GEL COAT POLIESTERE

DESCRIZIONE

Gel N.1 è un gel-coat poliestere isoftalico pre-accelerato. Di facile applicazione è studiato per l'applicazione a spruzzo ma essere applicato anche a pennello. Indurisce anche in spessori sottili. Per l'applicazione come top-coat è necessario adittivarlo con un 5% di Soluzione di paraffina.

APPLICAZIONI

① Strato superficiale di manufatti in PRFV

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

| | Rapporto in peso |
|-----------------|------------------|
| Gel N.1 | 100 |
| Catalizzatore M | 2÷3 |

CARATTERISTICHE DI LAVORAZIONE

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Tempo di gelo a 25°C. | 10 min |
| Tempo di indurimento a 25°C. | 4 h |
| Polimerizzazione | 7 giorni a 20°C |

CONSIGLI D'UTILIZZO

- 🔔 Prima dell'uso miscelare bene i componenti
- 🔔 Rispettare i rapporti di miscelazione
- 🔔 Una volta aggiunto il catalizzatore nella resina mescolare bene
- ⊖ Non miscelare più di 500 g per volta.
- ⊖ Non utilizzare con temperature inferiori ai 15°C
- ⊖ Lavorare in ambiente ben arieggiato proteggendosi le mani e gli occhi