



Wood N.2

SISTEMA EPOSSIDICO PER VERNICIATURA DEL LEGNO

DESCRIZIONE

Wood N.2 è un sistema epossidico, a bassa tossicità e viscosità espressamente studiato per applicazioni su tutti i tipi di legno.

Il sistema ha ottime caratteristiche meccaniche, eccellente resistenza chimica, stabile agli UV e resistenza all'umidità.

APPLICAZIONI

- ① Impregnazione del legno
- ① Verniciatura del legno

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	Rapporto	
	Peso	Volume
Wood N.2	100	2
Indurente	45	1

CARATTERISTICHE DI LAVORAZIONE

Pot-Life per 100g di miscela a 20°C.	40 min.
Tempo di gelo in film a 20°C.	1½ h
Resistente all'acqua dopo	5 h
Carteggiabile dopo	6 h
Tempo di indurimento a 20°C.	48 h
Polimerizzazione completa	14 giorni a 20°C

CONSIGLI D'UTILIZZO

- 🔔 Prima dell'uso miscelare bene i componenti
- 🔔 Rispettare i rapporti di miscelazione
- 🔔 Una volta aggiunto l'indurente nella resina mescolare bene
- ⊖ Non miscelare più di 500 g per volta; per quantità maggiori utilizzare bacinelle molto ampie.
- ⊖ Non utilizzare con temperature inferiori ai 15°C
- ⊖ Lavorare in ambiente ben arieggiato proteggendosi le mani e gli occhi